

**SCHEDA TECNICA****ARP395 - ARGILLA**

Umidità media / massima: 14% / 16 %

<b>Analisi chimica</b>	<b>Min</b>	<b>Tipica</b>	<b>Max</b>
SiO <sub>2</sub>		53.84 %	
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	26 %	31.44 %	
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		0.79 %	1,10 %
TiO <sub>2</sub>		1.18 %	1,35 %
CaO		0.23 %	
MgO		0.11 %	
Na <sub>2</sub> O		0.11 %	
K <sub>2</sub> O		0.95 %	
P.F.		10.99 %	

**Composizione mineralogica**

Illite	8 %
Caolinite	77 %
Quarzo	12 %
Altri	3 %

**Firma:****Ed. 2 del 10-03-2014**

La presente annulla e sostituisce le precedenti

Pag.nr.

**1**