

SCHEDA TECNICA**CAMKN80 - CAOLINO MACINATO AKPrime**

Umidità media / massima: 1.5% / 2.5%

Analisi chimica	Min	Tipica	Max
SiO ₂	45.0 %	46.5 %	48.0 %
Al ₂ O ₃	36.0 %	37.0 %	38.0 %
Fe ₂ O ₃			0.5 %
TiO ₂		0.5 %	1.0 %
CaO			0.2 %
K ₂ O		0.3 %	0.8 %
Na ₂ O			0.05 %
P.F.		13.2 %	

Composizione mineralogica

Caolinite	87.0 %
Quarzo	3.0 %
Illite / Montmorillonite	7.0 %
Feldspato	3.0 %

Altre caratteristiche

Residuo a 45 µm	0.7 %
Grado di acidità	6.5 - 8.5 pH
Densità apparente	0.30 - 0.55 g/ml

Firma:



Ed. 3 del 14-07-2016

La presente annulla e sostituisce le precedenti

Pag.nr.

1