

SCHEMA TECNICA**CAPKN80 - CAOLINO AKPrime**

Umidità media / massima: 15 % / 16 %

Analisi chimica	Min	Tipica	Max
SiO ₂	45.0 %	46.5 %	48.0 %
Al ₂ O ₃	36.0 %	37.0 %	38.0 %
Fe ₂ O ₃			0.5 %
TiO ₂		0.5 %	1.0 %
CaO			0.2 %
Na ₂ O			0.05 %
K ₂ O		0.3 %	0.8 %
P.F.		13.2 %	

Granulometria

GRANULOMETRIA LASER < 2 µm 70 - 83 %

GRANULOMETRIA SETACCIO > 45 µm 0.3 max %

Composizione mineralogica

Caolinite 87.0 %

Quarzo 3.0 %

Illite / Montmorillonite 7.0 %

Feldspato 3.0 %

Altre caratteristiche

Grado di acidità 6.5 -8.5 pH

Firma:



Ed. 2 del 14-07-2016

La presente annulla e sostituisce le precedenti

Pag.nr.

1