

SCHEDA TECNICA**ALGR50T - GRANULATO ALLUMINOSO 50%**

Umidità massima: 1.5 %

Analisi chimica	Min	Tipica	Max
Al ₂ O ₃	48.00 %		56.00 %
SiO ₂		35.80 %	
Fe ₂ O ₃		2.60 %	
CaO		2.46 %	
P.F.		0.5 %	

Granulometria

Granulometria 3 - 6 mm

Altre caratteristicheDensità apparente 2.10 gr/cm³

Firma:



Ed. 1 del 28-11-2017

La presente annulla e sostituisce le precedenti

Pag.nr.

1