

**SCHEDA TECNICA****ARM1E - CAOLINO MACINATO**

Umidità media / massima: 2.5% / 4%

<b>Analisi chimica</b>	<b>Min</b>	<b>Tipica</b>	<b>Max</b>
SiO <sub>2</sub>		78.50 %	
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	14.8 %	15.80 %	
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>			1.00 %
TiO <sub>2</sub>		1.40 %	1.60 %
P.F.		4.30 %	4.80 %

**Granulometria**

> 60 µm	8 %
> 45 µm	12.5 %

**Composizione mineralogica**

Caolinite	30 %
Illite	15 %
Quarzo	50 %
Altri	5 %

**Altre caratteristiche**

Peso specifico apparente a caduta	0.6 g/cm <sup>3</sup>
-----------------------------------	-----------------------

Firma:



Ed. 2 del 10-12-2015

La presente annulla e sostituisce le precedenti

Pag.nr.

**1**