

SCHEDA TECNICA**ARM895 - ARGILLA PER ENGOBBIO**

Umidità media / massima: 2.5% / 4%

Analisi chimica	Min	Tipica	Max
SiO ₂		59.4 %	62.0 %
Al ₂ O ₃	25.0 %	27.6 %	
Fe ₂ O ₃		0,91 %	1,20 %
TiO ₂		0.91 %	1,30 %
CaO		0,14 %	
MgO		0,39 %	
Na ₂ O		0,19 %	
K ₂ O		0.90 %	1,30 %
P.F.		9,50 %	

Granulometria

residuo ad umido: > 45 µm 7 %

Composizione mineralogica

Illite	8.97 %
Caolinite	63.25 %
Quarzo	25,18 %
Goethite	0,29 %
Feldspato	0.77 %
Altri	1.55 %

Firma:



Ed. 3 del 22-04-2008

La presente annulla e sostituisce le precedenti

Pag.nr.

1