

SCHEDA TECNICA**ARMK3 - ARGILLA**

Umidità media / massima: 2 % / 4 %

Analisi chimica	Min	Tipica	Max
SiO ₂		60,2 %	64,0 %
Al ₂ O ₃	26,0 %	27,7 %	
Fe ₂ O ₃		0,72 %	1,0 %
TiO ₂		0,79 %	1,10 %
CaO		0,09 %	
MgO		0,30 %	
Na ₂ O		0,16 %	
K ₂ O		0,63 %	1,10 %
P.F.		9,32 %	

Granulometria

> 45 µm 1,5 %

Composizione mineralogica

Illite	8,2 %
Caolinite	60,6 %
Quarzo	28,8 %
Goethite	0,2 %
Feldspato	1,2 %
Anatasio	0,2 %
Altri	0,9 %

Firma:



Ed. 1 del 04-09-2018

La presente annulla e sostituisce le precedenti

Pag.nr.

1