

SCHEDA TECNICA**ARP395 - ARGILLA**

Umidità media / massima: 14% / 16 %

Analisi chimica	Min	Tipica	Max
SiO ₂		53.84 %	
Al ₂ O ₃	26 %	31.44 %	
Fe ₂ O ₃		0.79 %	1,10 %
TiO ₂		1.18 %	1,35 %
CaO		0.23 %	
MgO		0.11 %	
Na ₂ O		0.11 %	
K ₂ O		0.95 %	
P.F.		10.99 %	

Composizione mineralogica

Illite	8 %
Caolinite	77 %
Quarzo	12 %
Altri	3 %

Firma:



Ed. 2 del 10-03-2014

La presente annulla e sostituisce le precedenti

Pag.nr.

1