

SCHEMA TECNICA**BXT8501 - BAUXITE CALCINATA 85%**

Umidità massima: 0.5%

Analisi chimica	Min	Tipica	Max
SiO ₂			7.50 %
Al ₂ O ₃	85.00 %		
Fe ₂ O ₃			2.00 %
TiO ₂			4.00 %
Na ₂ O+K ₂ O			0.50 %
MgO + CaO			0.50 %

Granulometria

- 0 - 1 mm

Altre caratteristichedensità apparente 3.05 min. g/cm³

Firma:



Ed. 1 del 10-06-2015

La presente annulla e sostituisce le precedenti

Pag.nr.

1