

SCHEDA TECNICA**CAPP40 - CAOLINO**

Umidità media / massima: 9% / 12%

Analisi chimica	Min	Tipica	Max
SiO ₂	47.0 %	48.5 %	50.0 %
Al ₂ O ₃	34.0 %	35.5 %	37.0 %
Fe ₂ O ₃	0.9 %	1.0 %	1.1 %
TiO ₂	0.7 %	0.8 %	0.9 %
CaO		0.4 %	0.5 %
K ₂ O	1.0 %	1.5 %	2.0 %
MgO		0.2 %	0.3 %
P.F.	11.0 %	12.0 %	13.0 %

Granulometria

GRANULOMETRIA LASER CILAS Diametro medio	13 µm
GRANULOMETRIA LASER CILAS D90	30 µm
RESIDUO 63 µm	0.15 max %

Composizione mineralogica

Caolinite	87.0 %
Quarzo	3.0 %
Muscovite	4.5 %
Feldspato	4.0 %
Altri	1.5 %

Firma:



Ed. 5 del 09-12-2008

La presente annulla e sostituisce le precedenti

Pag.nr.

1