

SCHEDA TECNICA**CRAKTB - CORINDONE**

Analisi chimica	Min	Tipica	Max
Al ₂ O ₃	99.50 %		
Fe ₂ O ₃			0.05 %
SiO ₂			0.05 %
Na ₂ O			0.40 %

Granulometria

GRANE DISPONIBILI: (scala FEPA standard)

F100

F150

F220

F240

Altre caratteristiche

PESO SPECIFICO

F100 1,68 - 1,78 g/cm³F150 1,62 - 1,72 g/cm³F220 1,57 - 1,67 g/cm³F240 1,54 - 1,64 g/cm³

Temperatura di fusione 2050 °C

Firma:



Ed. 1 del 04-04-2016

La presente annulla e sostituisce le precedenti

Pag.nr.

1