

SCHEDA TECNICA**CSCL90 - KAOLINCHAMOTTE 90 micron**

Analisi chimica	Min	Tipica	Max
SiO ₂		55.0 %	
Al ₂ O ₃		42.4 %	
Fe ₂ O ₃		0.5 %	
TiO ₂		0.3 %	
CaO		0.1 %	
MgO		0.1 %	
Na ₂ O		0.1 %	
K ₂ O		1.3 %	
METALLI PESANTI			
Hg		< 0.5 ppm	
Pb		9.0 ppm	
Cd		< 0.5 ppm	
Se		< 0.5 ppm	
Cr (VI)		< 0.5 ppm	

Granulometria

Residuo al setaccio 90 µm	6 %
---------------------------	-----

Altre caratteristiche

Contenuto di Mullite	45 %
Bianchezza DIN5033/6	90
Peso specifico apparente	900 Kg/m ³
Temperatura di calcinazione	1380 °C

Firma:



Ed. 1 del 14-12-2010

La presente annulla e sostituisce le precedenti

Pag.nr.

1