

**SCHEDA TECNICA****DOST - DOLOMITE MACINATA**

Umidità media / massima: 0.5% / 1.5%

| <b>Analisi chimica</b>         | <b>Min</b> | <b>Tipica</b> | <b>Max</b> |
|--------------------------------|------------|---------------|------------|
| SiO <sub>2</sub>               |            | 1.00 %        |            |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |            | 0.30 %        |            |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |            | 0.02 %        | 1.00 %     |
| CaO                            | 30.00 %    | 32.50 %       | 34.00 %    |
| MgO                            | 17.00 %    | 18.50 %       | 21.00 %    |
| P.F.                           | 45.00 %    | 47.68 %       | 48.50 %    |

**Granulometria**

&gt; 90 µm 10 %

**Altre caratteristiche**

Grado di acidità 9.0 pH

Firma:



Ed. 7 del 24-11-2017

La presente annulla e sostituisce le precedenti

Pag.nr.

**1**