

SCHEDA TECNICA
FSKM8 - FELDSPATO FS900 L/M8

Umidità massima: 1.0 %

Analisi chimica	Min	Tipica	Max
SiO ₂	64.8 %		66.8 %
Al ₂ O ₃	17.0 %		18.5 %
Fe ₂ O ₃			0.05 %
TiO ₂			0.05 %
Na ₂ O		0.7 %	0.9 %
K ₂ O		14.3 %	15.0 %
P.F.		0.10 %	0.30 %

Granulometria

> 75 µm 3.0 %

Composizione mineralogica

Feldspato totale	94 %
Feldspato Potassico	87 %
Feldspato sodico	7 %
Quarzo	4 %
Parte argillosa	2 %

Altre caratteristiche

Peso specifico apparente	1100 Kg/m ³
Peso specifico	2.6 g/cm ³
pH	4.0

Firma:



Ed. 4 del 16-02-2017

La presente annulla e sostituisce le precedenti

Pag.nr.

1