

SCHEDA TECNICA
FSKNS - FELDSPATO NC4

Umidità media / massima: 0.2 % / 1.5 %

Analisi chimica	Min	Tipica	Max
SiO ₂	65.0 %	68.2 %	70.0 %
Al ₂ O ₃	18.0 %	18.5 %	20.6 %
Fe ₂ O ₃		0.03 %	0.04 %
TiO ₂		0.04 %	0.05 %
Na ₂ O	6.00 %	7.71 %	9.00 %
K ₂ O	3.00 %	3.90 %	4.30 %
P.F.			0.18 %

Granulometria

RESIDUO A SECCO ALPINE

> 300 µm	0.3 %
> 150	18.0 %

Composizione mineralogica

Caolinite	1 %
Albite	65 %
Microcl/Ortocl.	20 %
Quarzo	8 %
Anortite	5 %
Altri	1 %

Firma:



Ed. 2 del 14-09-2017

La presente annulla e sostituisce le precedenti

Pag.nr.

1