

SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
NP270 - NAKAFLUX FELDSPATO
NP270 -

Umidità massima: 050 %

Umidità max:

Analisi chimica <i>Analisi chimica</i>	Min <i>Min</i>	Tipica <i>Tipica</i>	Max <i>Max</i>
SiO ₂		59.00 %	
Al ₂ O ₃	22.20 %	23.00 %	
Fe ₂ O ₃		0.09 %	0.11 %
TiO ₂		0.10 %	0.17 %
K ₂ O	6.70 %	6.95 %	
CaO		0.38 %	
MgO		0.03 %	
Na ₂ O	8.10 %	10.20 %	
P.F.		0.25 %	

Granulometria
Granulometria

> 75 µm		0.5 %	
> 45 µm		5 %	

Composizione mineralogica
Composizione mineralogica

Albite		53 %	
Microclino		21 %	
Nefelina		26 %	

Firma:
Firma:


Ed. 5 del 14-11-2017

 La presente annulla e sostituisce le precedenti
The present act cancels and overrides the previous

Pag.nr.

1