

SCHEMA TECNICA
SCHEMA TECNICA**SIO275 - QUARZO MACINATO**
SIO275 -

Umidità massima: 0.5%

Umidità max:

Analisi chimica <i>Analisi chimica</i>	Min <i>Min</i>	Tipica <i>Tipica</i>	Max <i>Max</i>
SiO ₂	99.0 %		
Al ₂ O ₃			0.80 %
Fe ₂ O ₃			0.02 %
TiO ₂			0.02 %
P.F.			0.30 %
Granulometria <i>Granulometria</i>			
> 45 µm		10 max %	
Composizione mineralogica <i>Composizione mineralogica</i>			
Quarzo		99.50 %	
Altri minerali		0.5 %	

Firma:

Firma:



Ed. 3 del 31-10-2017

La presente annulla e sostituisce le precedenti
The present act cancels and overrides the previous

Pag.nr.

1