

**SCHEDA TECNICA**  
**SCHEDA TECNICA****WWM200 - WOLLASTONITE MACINATA**  
**WWM200 -**

Umidità massima: 0.5%

Umidità max:

<b>Analisi chimica</b> <i>Analisi chimica</i>	<b>Min</b> <i>Min</i>	<b>Tipica</b> <i>Tipica</i>	<b>Max</b> <i>Max</i>
SiO <sub>2</sub>	50.50 %		54.50 %
CaO	43.00 %		47.00 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.20 %		0.35 %
LOI	0.10 %		1.00 %

**Granulometria**  
**Granulometria**

D 50 (metodo CILAS 920)	12.5 - 19.50 µm
D 50 (Microtrac)	15.5 - 22.50 µm
< 200 Mesh	> 99.00 %

**Firma:**

Firma:



Ed. 2 del 03-06-2014

La presente annulla e sostituisce le precedenti  
The present act cancels and overrides the previous

Pag.nr.

**1**