

**SCHEDA TECNICA**  
**SCHEDA TECNICA****WWM400 - WOLLASTONITE MACINATA**  
**WWM400 -**

Umidità media : 0.5%

UMIDITAMED

<b>Analisi chimica</b> <i>Analisi chimica</i>	<b>Min</b> <i>Min</i>	<b>Tipica</b> <i>Tipica</i>	<b>Max</b> <i>Max</i>
SiO <sub>2</sub>	50.50 %		54.50 %
CaO	43.00 %		47.00 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.20 %		0.35 %
L.O.I.	0.10 %		1.00 %

**Granulometria**  
**Granulometria**

MICROTRAC

D50 % 7.00 - 11.00 µm

RESIDUO A 325 Tyler Mesh &lt; 99.88 %

**Altre caratteristiche**  
**Altre caratteristiche**

Assorbimento Olio 22 -34 lbs/100lbs

**Firma:**

Firma:



Ed. 3 del 06-09-2017

La presente annulla e sostituisce le precedenti  
The present act cancels and overrides the previous

Pag.nr.

**1**