

**SCHEDA TECNICA**  
**SCHEDA TECNICA**
**ZMR325E - FARINA DI ZIRCONIO 325 mesh**  
**ZMR325E -**

Umidità media : 0.1 %

UMIDITAMED

<b>Analisi chimica</b> <i>Analisi chimica</i>	<b>Min</b> <i>Min</i>	<b>Tipica</b> <i>Tipica</i>	<b>Max</b> <i>Max</i>
ZrO <sub>2</sub> +HfO <sub>2</sub>	64.00 %	66.10 %	
SiO <sub>2</sub>		32.45 %	34.0 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		0.67 %	1.15 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		0.08 %	0.18 %
TiO <sub>2</sub>		0.16 %	0.18 %
Th + U		412 ppm	

**Granulometria**  
*Granulometria*

&gt; 45 micron 2 % max

**Altre caratteristiche**  
*Altre caratteristiche*

Peso specifico	4.6 g/cm3
Durezza	7.5 Mohs
pH	5.0-7.5
Perdita al fuoco	0.05 %
Torio ( Th-232)	0.52 +/- 10% Bq/g
Uranio ( U-238)	3.28 +/- 10% Bq/g
Totale	3.80 +/- 10% Bq/g

**Firma:**

Firma:



Ed. 5 del 16-10-2017

 La presente annulla e sostituisce le precedenti  
 The present act cancels and overrides the previous

Pag.nr.

**1**